

# ASLAN N 22

## Die nicht-klebende Hart-PVC Folie für Lampenschirme und kreative Gestaltungen

Diese weiße, nicht klebende Hart-PVC Folie in verschiedenen Stärken mit matter Oberfläche eignet sich aufgrund ihrer hohen Stabilität ausgezeichnet zur Herstellung von z.B. Lampenschirmen.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:  
**+49 (0) 2204.708-80**

### Materialaufbau

<b>Folie:</b>	Hart-PVC
<b>Foliendicke:</b>	~ 250 µm ~ 300 µm ~ 350 µm ~ 400 µm

### Eigenschaften

<b>Dimensionsstabilität:</b>	nach 48 Stunden bei 70 °C (25 x 25 cm)	max. -1,0 %
<b>Chemische Beständigkeit:</b>	Bei einer Tauchprüfung über 24 Stunden ist eine verklebte Folie widerstandsfähig gegen die meisten petroleumhaltigen Öle, Fette, Lösemittel, milden Säuren und Laugen.	
<b>Lichtbeständigkeit:</b>	DIN 53 388	Lichtechtheitsstufe 6-8 der Woll-Skala
<b>Brennbarkeit:</b>	Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.	

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany  
fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50  
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**®

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**

# ASLAN N 22

## Verarbeitung

**Bedruckbarkeit:**

Das Material kann im Digitaldruck mit UV-härtenden Druckverfahren sowie mit Siebdrucktinten bedruckt werden.

**Lagerfähigkeit:**

Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 2 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

**Stand: 04|2016**

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten.

Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

**ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG**

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50

e-mail [info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:info@ASLAN-Schwarz.com)



[www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com)

**ASLAN**

**KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN**